



JL-498 金属专用瞬间胶

【产品特点】

JL-498 金属专用瞬间胶主要成份氰基丙烯酸酯, 符合国际环保标准, 已通过欧盟 ROHS 标准和 SGS 检测, 水为氰基丙烯酸甲酯, 甲基系列是为金属小面积粘接所需要的高强度而设计的单组分瞬间粘接剂, 水 具有高性能、高强度、单组分、耐老化等优异性能, 非常适合连续化生产线作业。

【应用范围】

属于甲基系列是专门为铁, 铜, 不锈钢, 铅, 铝, 合成金属等各种金属相互粘接所需要的高强度而设计的瞬间粘接剂。

【性能及参数】

型 号: JL-498	产品特性: 金属专用胶水金属粘金属, 高强度
粘度 (mpa. s): 255	温度范围 (°C): -50~+120
抗拉强度 (kg/cm ²): 240	剪切强度 (Mpa): 23
固化速度 (s): 5-10	

附 注: 以上性能数据是在温度 25°C、湿度 70%的实验室环境下所测得的典型数据, 仅供客户使用时参考, 并不能保证是某个特定环境下能达到的全部数据, 敬请客户于使用时, 以测试数据为准。

【使用方法】

- 使用干绵布或砂纸将接着面的灰尘、油污、铁锈等除去, 再以处理剂或清洗剂擦拭, 以清洁接着表面。
- 拧开前盖, 即可使用, 瓶口如有胶水先用绵布将胶水擦拭干净, 再可套上针头或 PE 滴管后使用, 得以控制胶水流量, 保证粘接的效果。
- 在被接着面滴一小滴接着剂, 即刻进行粘接, 并保持至硬化为止, 硬化时间数秒不等。约 30 分钟即可达到实用强度, 24 小时后可得到最高强度。
- 使用后清理瓶口, 并将盖子旋紧。
- 使用完毕请将胶水存放在阴凉干燥处。

【注意事项】

- 勿穿戴编织手套使用, 聚力牌系列瞬干胶被手套的编织材料吸收会迅速发生聚合反应, 反应时产生高热量, 会烧伤您的手, 所以请千万记住, 勿穿戴编织手套使用。
- 假如眼睛不小心接触到时, 因固化后胶水坚硬会伤及眼球, 勿用手搓揉, 且马上用大量清水冲洗或用温热毛巾热敷, 使眼皮发汗自然分开, 切勿强行拉开, 严重者并送医紧急处理; 皮肤接触时以温肥皂水浸泡、用聚力牌瞬间胶解胶剂去除。
- 聚力牌系列瞬干胶气味具刺激性, 请在大量使用时工作场所应保持通风。
- 当有大量泄漏时可以用水固化后再刮除。

【包装规格】30 克/支 50 支/盒 10 盒/箱。

【储 存】需要冰柜冷藏保存, 或低于 25°C 以下阴凉干燥地方保存。

【保 质 期】6 个月, 过期经试验合格, 可继续使用。