



JL-330 橡胶粘金属增强型瞬间胶

【产品特性】

JL-330 橡胶粘金属增强型瞬间胶符合国际环保标准, 已通过欧盟 ROHS 标准和 SGS 检测, 单组分, 施工便利。非常适合连续化生产线作业。中等接着速度, 具有耐高温、超强粘接力、抗冲击、抗震动, 金属橡胶类粘接、粘度强抗冲击、抗震动、柔韧性好等特点。

【应用范围】

广泛应用于金属与金属、金属与电镀元件、塑料、陶瓷、木料、石头、玻璃、尼龙、皮革之间的粘接。

【性能及参数】

粘度 (mpa. s)	4000-5000	填充间隙 (mm)	0.2~0.5
温度范围 (°C)	-50~+80	抗拉强度 (kg/cm ²)	280
剪切强度 (Mpa)	16	固化速度 (s)	10-20

【附注】

以上性能数据是在温度 25°C、湿度 70% 的实验室环境下所测得的典型数据, 仅供客户使用时参考, 并不能保证是某个特定环境下能达到的全部数据, 敬请客户于使用时, 以测试数据为准。

【使用方法】

- 使用胶水前, 请先用干绵布或砂纸将接着面的灰尘、油污、铁锈等除去, 再以稀释剂或三氯乙烯等清洗剂擦拭, 以清洁接着表面, 增强胶水付着力度。
- 拧开前盖, 即可使用, 瓶口如有胶水先用绵布将胶水擦拭干净, 再可套上针头或 PE 滴管后使用, 得以控制胶水流量, 保证粘接的效果。
- 在被接着面滴一小滴增强型瞬间胶水, 即刻进行粘接, 并保持至硬化为止, 硬化时间数秒不等。增强型胶水约 30 分钟即可达到实用强度, 24 小时后可得到最高强度。
- 使用后清理瓶口, 并将盖子旋紧。
- 使用完毕请将没用完的胶水存放在阴凉干燥处。

【注意事项】

- 勿穿戴编织手套使用, 聚力牌系列瞬干胶被手套的编织材料吸收会迅速发生聚合反应, 产生高热量, 会烧伤您的手, 所以请千万记住, 勿穿戴编织手套使用。
- 假如眼睛不小心接触到胶水时, 因固化后胶水坚硬会伤及眼球, 请勿用手搓揉, 且马上用大量清水冲洗或用温热毛巾热敷, 使眼皮发汗自然分开, 切勿强行拉开, 严重者并送医紧急处理
- 皮肤接触时以温肥皂水浸泡、用聚力牌系列解胶剂去除。
- 聚力牌系列瞬干胶气味具刺激性, 请在大量使用时工作场所应保持通风。
- 当有大量泄漏时可以用水固化后再刮除。

包装 : 30g/支, 50 支/盒, 10 盒/箱。

储存 : 需要冰柜冷藏保存, 或低于 25°C 以下阴凉干燥地方保存。

保质期 : 6 个月, 过期经试验合格, 可继续使用。