



JL-469TPU塑料专用瞬间胶

【产品特性】

JL-469TPU度塑料专用瞬间胶主要成份氨基丙稀酸酯,符合国际环保标准,已通过欧盟ROHS标准和SGS检测,针对柔韧性材质研发生产的单组分瞬间粘接剂;单组分,施工便利。非常适合连续化生产线作业;具有高性能、高强度、耐高温、柔韧性好、耐老化橡胶类粘接低白化.油性.粘后粘接力强柔软不脆等优异性能。

【应用范围】

JL-468塑料专用瞬间胶适合于塑料材质的粘合,(如:TPU、ABS、PP、PC、PVC、TPE、TPR人造橡胶、搪胶、弹性塑胶等材质的粘接,固化慢,固化后有韧性,粘合力强,粘接后可达到两粘接面溶为一体的效果

【性能及参数】

粘度 (mpa.s) :320

温度范围 (°C) : -30~+120

抗拉强度 (kg/cm²) :238

剪切强度 (Mpa) :18

固化速度 (s) : 10-15

【附注】

以上性能数据是在温度25°C、湿度70%的实验室环境下所测得的典型数据,仅供客户使用时参考,并不能保证是某个特定环境下能达到的全部数据,敬请客户于使用时,以测试数据为准。

【使用方法】

- 使用干绵布或砂纸将接着面的灰尘、油污、铁锈等除去,再以处理剂或清洗剂擦拭,以清洁接着表面。
- 拧开前盖,即可使用,瓶口如有胶水先用绵布将胶水擦拭干净,再可套上针头或PE滴管后使用,得以控制胶水流量,保证粘接的效果。
- 在被接着面滴一小滴接着剂,即刻进行粘接,并保持至硬化为止,硬化时间数秒不等。约30分钟即可达到实用强度,24小时后可得到最高强度。
- 使用后清理瓶口,并将盖子旋紧。
- 使用完毕请将橡胶塑胶专用胶水存放在阴凉干燥处。

【注意事项】

- 使用勿穿戴编织手套使用,被手套的编织材料吸收会迅速发生聚合反应,反应时产生高热量,会烧伤您的手,所以请千万记住,勿穿戴编织手套使用。
- 假如眼睛不小心接触到时,因固化后胶水坚硬会伤及眼球,勿用手搓揉,且马上用大量清水冲洗或用温热毛巾热敷,使眼皮发汗自然分开,切勿强行拉开,严重者并送医紧急处理;皮肤接触时以温肥皂水浸泡、用聚力牌瞬间胶解胶剂去除。
- 气味具刺激性,请在大量使用时工作场所应保持通风。
- 当有大量泄漏时可以用水固化后再刮除。

【包装规格】30ml/支,50支/盒,10盒/箱。

【储存】需要冰柜冷藏保存,或低于25°C以下阴凉干燥地方保存。

【保质期】6个月,过期经试验合格,可继续使用。