



JL-466 尼龙专用快干胶

【产品特点】

JL-466 尼龙快干专用胶主要成份氰基丙烯酸酯, 符合国际环保标准, 已通过欧盟 ROHS 标准和 SGS 检测, 特种快干胶水针对一些特殊材质尼龙、铁弗龙等, 独立研发生产的特种瞬间胶粘剂; 单组分, 施工便利。非常适合连续化生产线作业。具有高性能、高强度、柔韧性好、耐湿性等性能优异。

【适用范围】

属于氰基丙烯酸乙酯胶粘剂, 是无色低气味中粘度特种胶瞬间胶水, 其具有通用型的胶粘剂的性能外, 主要针对尼龙、铁弗龙, 金属与塑胶、橡胶, 铭牌和导线硬质材料的粘接等, 粘接力强不需要处理剂处理直接粘接。

【性能及参数】

型号: JL-466	产品特性: 中等粘度、耐湿性好、高强度、高性能
应用范围: 颜色: 无色透明液体	粘度 (mpa.s) : 800-1000
温度范围 (°C) : -50~+100	抗拉强度 (kg/cm ²) : 230
剪切强度 (Mpa) : 22	固化速度 (s) : 5-8

温馨提示: 以上性能数据是在温度 25°C、湿度 70% 的实验室环境下所测得的典型数据, 仅供客户使用时参考, 并不能保证是某

个特定环境下能达到的全部数据, 敬请客户于使用时, 以测试数据为准。

【使用方法】

- 使用干绵布或砂纸将接着面的灰尘、油污、铁锈等除去, 再以处理剂或清洗剂擦拭, 清洁接着表面增加胶水附着力。
- 拧开前盖, 即可使用; 瓶口如有胶水先用绵布将胶水擦拭干净, 再可套上针头或 PE 滴管后使用, 得以控制胶水流量, 保证使用的效果。
- 在粘接面上滴一小滴胶水, 即刻进行粘接并用力压紧使两个粘接面完全吻合, 并保持至硬化为止, 硬化时间从数秒到数分不等。尼龙专用瞬间胶水约 30 分钟即可达到实用强度, 24 小时后可得到最高强度。
- 使用后清理瓶口, 并将盖子旋紧。使用完毕请将胶水存放在阴凉干燥处。

【注意事项】

- 勿穿戴编织手套使用, 聚力牌系列瞬间胶被手套的编织材料吸收会迅速发生聚合反应, 反应时产生高热量, 会烧伤您的手, 所以请千万记住, 勿穿戴编织手套使用。
- 假如眼睛不小心接触到时, 因固化后胶水坚硬会伤及眼球, 勿用手搓揉, 且马上用大量清水冲洗或用温热毛巾热敷, 使眼皮发汗自然分开, 切勿强行拉开, 严重者并送医紧急处理; 皮肤接触时以温肥皂水浸泡, 用聚力牌瞬间胶解胶剂去除。
- 具有挥发刺激性, 请在大量使用时工作场所应保持通风。尼龙专用快干胶水当有大量泄漏时可以用水固化后再刮除。

【包装规格】 30g/支, 50 支/盒, 10 盒/箱。

【储存】 需要冰柜冷藏保存, 或低于 25°C 以下阴凉干燥地方保存。

【保质期】 6 个月, 过期经试验合格, 可继续使用。